LABORATOIRE TECHNIX : DJERDALI Layachi
للتحاليل المخبرية على التربة ومراقبة النوعية على مواد البناء
LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTROLES DE LA QUALITE
Sols –Structures – Routes- Bétons- Matériaux
Agréments N° : 019/13, du 16/07/13, et R/2008/44/47/01 du 07/07/08 R.C N° : 05A2836621 du 13/02/05
Cité de la culture, lot A3. M'SILA 28000
Tél. (☎): 0774.08.23.98, Fax : 035.34-53-56, E-mail : Technixalgerie@yahoo.fr

UNITE : Production de Bordures et caniveaux préfabriquées de trottoirs Destinées aux voiries urbaines Modèles : T2, T3, CS2, CC2 et P1
LIEU : Route de M'sila - B.B.A
ESSAI DEMANDE PAR: SARL BOURENNANE - P.I.P.B- B.B.A

Fiche Technique - Conformité Produit
N°:058/AM/17 du 19/03/2017
Selon la norme : NF EN 1340 (IC: P98-340) Février 2004

N°	Désignation	Résultats des Essais et Mesures	Spécifications de la Norme NF EN 1340
01	Classification en Fonction de leur Utilisation : T2 T3 CS2 CC2 P1	25X15X100Cm 28X17X100Cm 25X135X100 50X14X50cm 20X08X100Cm	Bordures et Caniveaux de trottoirs destinés aux Voiries Urbaines Models : T2,T3, CS2, CC2 et P1
02	Résistance à la flexion: Charge de Rupture : T2 T3 CS2 CC2 P1	Rf = 6.50 Mpa Rf = 6.23 Mpa Rf = 6.51 Mpa Rf = 6.29 Mpa Rf = 6.54 Mpa	Rf ≥ 6,00 Mpa (Classe3) Rf ≥ 6,00 Mpa (Classe3) Rf ≥ 6,00 Mpa (Classe3) Rf < 600 Mpa (Classe3) Rf ≥ 6,00 Mpa (Classe3)
03	Tolérance sur la longueur	L= 100-0,5cm	L= 100±1cm
04	Tolérance sur la Section Transversale	+0,5cm	$S_t \leq \pm 1$cm
05	Caractéristiques d'aspect: Bosses ou Flaches	0.23cm	$C_a \leq 0.3$ cm

06	**Absorption d'eau :** **T2** **T3** **CS2** **CC2** **P1**	 4.50 4.60 4.80 4.90 4.50	≤6
07	**Résistance aux gel /dégel :** **T2** **T3** **CS2** **CC2** **P1**	 **0.95** **0.93** **0.94** **0.95** **0.97**	≤ 1,0 (kg/m^2) **(Classe 3)**
08	**Résistance à l'abrasion :** **T2** **T3** **CS2** **CC2** **P1**	 **21.40** **20.50** **20.60** **20.80** **21.50**	**≤23** **(Classe 3)**
Conclusion : Bordures de trottoirs et Caniveaux Modèles T2, T3, CS2, CC2 et P1 Classe 3, Conforme à la Norme NF EN 1340			