



# LABORATOIRE TECHNIX: DJERDALI Layachi

للتحليل، المختبرية على التربة ومراقبة النوعية على مواد البناء  
**LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTROLES DE LA QUALITE**

**Soils - Structures - Routes - Bétons - Matériaux**

Agréments N° : 019/13, du 16/07/13, et R/2008/44/47/01 du 11/07/08 R.C N° : 05A2836621 du 13/02/05

Cité de la culture, lot A3. M'SILA 28000

Tél. (☎) : 0774.08.23.98, Fax : 035.34-53-56, E-mail : Technixalgerie@yahoo.fr

**UNITE** : Unité de Production de Pavés de voirie en béton

Forme : H (Epaisseurs : 6 et 8Cm, Rectangulaire, Nid d'abeille et Ninja)

**LIEU** : Route de Msila - B.B.A

**ESSAIS DEMANDE PAR**: SARL BOURENNANE P.I.P.B - BBA

## Fiche Technique - Conformité-Produit

N°:059/AM/17 du 19/03/2017

| Caractéristiques   | Normes     | Mesures Moyennes                          | Exigences Réglementaires     |
|--|------------|---|------------------------------|
| <b>1- Caractéristiques Géométriques:</b><br>Tolérances dimensionnelles<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H6")<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H8")<br>- Rectangulaire : 200x100x60<br>- Nid d'abeille<br>- Ninja | NF EN 1338 | +01.50                                    | ±02                          |
| <b>2-Rapport Longueur/ épaisseur(mm):</b><br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H6")<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H8")<br>- Rectangulaire : 200x100x60<br>- Nid d'abeille<br>- Ninja                              | NF EN 1338 | 3.22<br>2.47<br>3.29<br>3.30<br>3.30      | ≤ 04.00                      |
| <b>3-Classe d'appellation:</b><br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H6")<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H8")<br>- Rectangulaire: 200x100x60<br>- Nid d'abeille<br>- Ninja  | NF EN 1338 | 62.00<br>80.00<br>60.50<br>60.00<br>60.00 | T5<br>T3-4<br>T5<br>T5<br>T5 |
| <b>4- Résistance à la rupture en traction par fendage (MPa):</b><br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H6")<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H8")<br>- Rectangulaire: 200x100x60<br>- Nid d'abeille<br>- Ninja        | NF EN 1338 | 4.20<br>4.10<br>4.40<br>4.50<br>4.30      | ≥ 3.60                       |
| <b>Résistance à l'abrasion (mm) :</b><br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H6")<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H8")<br>- Rectangulaire: 200x100x60<br>- Nid d'abeille<br>- Ninja                                   | NF EN 1338 | 21.00<br>21.40<br>20.50<br>20.10<br>20.60 | ≤23.00                       |

|  |            |                                      |         |
|--|------------|--------------------------------------|---------|
| <b>Absorption d'eau (%):</b><br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H6")<br>- Modèle "DOPPIO"(Forme "H8")<br>- Rectangulaire<br>- Nid d'abeille<br>- Ninja  | NF EN 1338 | 5.00<br>4.80<br>4.50<br>4.90<br>5.00 | ≤ 06.00 |
| <b>Conclusion :</b> Pavés de voirie en béton de forme H d'épaisseur 6, - Rectangulaire, Nid d'abeille, Ninja de classe T5 et Pavés H8 de Classe T3-4<br><b>Conforme à la Norme NF EN 1338.</b> |            |                                      |         |

LABORATOIRE TECHNIX : D'ESPALU Lavant  
Etudes, Analyses, Contrôles de Qualité :  
Cotes, Structures, Bétons, Plâtres, Matériaux  
Cité de la Culture Lot A3 M'sila  
Téléfax : 03962 23 23

GÉRANT  
D'ESPALU Lavant

