



LABORATOIRE TECHNIX : DJERDALI Layachi

للتحاليل المخبرية على التربة ومراقبة النوعية على مواد البناء

LABORATOIRE D'ANALYSES ET DE CONTRÔLES DE LA QUALITE

Sols - Structures - Routes - Bétons - Matériaux

Agréments N° : 019/13, du 16/07/13, et R/2008/44/47/01 du 07/07/08 R.C N° : 05A2836621 du 13/02/05

Cité de la culture, lot A3. M'SILA 28000

Tél. (☎): 0774.08.23.98, Fax : 035.34-53-56, E-mail : Technixalgerie@yahoo.fr

UNITE : Production de Bordures et caniveaux préfabriquées de trottoirs

Destinées aux voiries urbaines Type T Modèle : T2

LIEU : Route de M'sila - B.B.A

ESSAI DEMANDE PAR: SARL BOURENNANE - P.I.P.B- B.B.A

Fiche Technique - Conformité Produit

N°:128/AM/17 du 30/03/2017

Selon la norme : NF EN 1340 (IC: P98-340) Février 2004

N°	Désignation	Résultats des Essais et Mesures	Spécifications de la Norme NF EN 1340
01	Classification en Fonction de leur Utilisation : T2	25X15X100Cm	Bordures de trottoirs destinés aux Voiries Urbaines Type T Model :T2
02	<u>Résistance à la flexion:</u> <u>Charge de Rupture :</u> T2	Rf = 5.11 Mpa	Rf ≥ 4,80 Mpa (Classe3)
03	Tolérance sur la longueur	L= 100-0,5cm	L= 100±1cm
04	Tolérance sur la Section Transversale	+0,5cm	S _t ≤ ±1cm
05	Caractéristiques d'aspect: Bosses ou Flaches	0.23cm	C _a ≤ 0.3 cm
06	<u>Absorption d'eau :</u> T2	5.10	≤6
07	<u>Résistance aux gel /dégel :</u> T2	0.986	≤ 1,0 (kg/m ²) (Classe 3)
08	<u>Résistance à l'abrasion:</u> T2	22.00	≤23 (Classe 3)

Conclusion : Bordures de trottoirs Type T Modèle T2, Classe 3,
Conforme à la Norme NF EN 1340

LABORATOIRE TECHNIX, Cité de la culture, lot A3. M'SILA 28000

LABORATOIRE TECHNIX : DJERDALI Layachi
Etudes, Analyses, Routes, Bétons, Matériaux
Sols, Structures, Routes, Bétons, Matériaux
Cité de La Culture Lot A3 M'sila
Tél/Fax : 035.34.53.56
GERANT
DJERDALI Layachi